

Tehničke informacije

## Lignoluks Lak za parket 2K OSNOVNI

### Opis proizvoda

**LIGNOLUKS LAK ZA PARKET 2K OSNOVNI** je osnovni poliuretanski dvokomponentni lak namenjen pripremi drvenih površina u enterijeru prilikom lakiranja.

Osobine:

- Dobro zapunjava pore drveta
- Čini površinu glatkom
- Smanjuje potrošnju narednog sloja
- Brzo suši
- Lako se brusi
- Zadržava prirodnu boju drveta

### Upotreba

Namenjen je pripremi parketa, broskog poda, lajsni, drvenog stepeništa i sličnih drvenih elemenata u enterijeru, za lakiranje LIGNOLUKS završnim lakovima za parket.

### Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe komponentu A dobro promućkati. Komponente A i B sastaviti u čistoj i suvoj posudi, u zapreminskom odnosu A:B=1:1. Ne razređuje se. Smeša se može odmah koristiti. Upotrebljivost smeše je približno 2 sata, u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Nanosi se četkom ili valjkom za lakiranje parketa u jednom sloju na prethodno pripremljenu podlogu. Lak se suši 3h, nakon čega je potrebno površinu prebrusiti brusnim papirom N°150 i detaljno očistiti. Nakon toga naneti LIGNOLUKS završni lak za parket (polumat ili sjajni).

### Radni uslovi

- Vlažnost drveta treba da bude 8 - 10%
- Temperatura vazduha 15 - 25°C
- Relativna vlažnost vazduha 40 - 70%.



Tehničke informacije

## Lignoluks Lak za parket 2K OSNOVNI

### Tehnički podaci

#### Komponenta A

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	VREDNOST	METODA
<b>U STANJU ISPORUKE</b>			
Stanje u posudi	-	homogeno, bez nečistoća i teško umešljivog taloga	vizuelna
Viskoznost (D/4, 23°C)	s	17 - 30	DIN 53211/ ISO 2431
Suva materija	%	min.48	ISO 3251
Gustina	g/cm <sup>3</sup>	1,000 - 1,020	ISO 1520
<b>U STANJU NANOŠENJA</b>			
Odnos mešanja, vol Lignoluks 2K osnovni A Lignoluks 2K osnovni B	-	1:1	
Pot life /upotrebljivost smeše	h	2	ISO 9514
<b>FIZIČKO-MEHANIČKE</b> Podloga: staklene pločice Režim sušenja: 2h na 20 °C Način nanošenja: aplikator 150µm			
Debljina suvog filma	µm	35 - 40	ISO 2808
Tvrdoća (Bucholz)/ 2h	mm	1,0 - 1,1	ISO 2815
Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC)	g/mol	<500	ISO 11890 - 1:2008

Tehničke informacije

## Lignoluks Lak za parket 2K OSNOVNI

### Napomena

Koristi se u sistemu sa fugovanjem parketa

**LIGNOLUKS Masa za fugovanje parketa**

**LIGNOLUKS Lak za parket 2K visokog sjaja CLASSIC**

**LIGNOLUKS Lak za parket 2K visokog sjaja EXTRA**

**LIGNOLUKS Lak za parket 2K polumat EXTRA**

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

### Komponenta B

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	VREDNOST	METODA
<b>U STANJU ISPORUKE</b>			
Stanje u posudi	-	homogeno, bez nečistoća i teško umešljivog taloga	vizuelna
Viskoznost (D/4, 23°C)	s	15 - 18	DIN 53211/ ISO 2431
Suva materija	%	min.43	ISO 3251
Gustina	g/cm <sup>3</sup>	1,000 - 1,020	ISO 1520
<b>U STANJU NANOŠENJA</b>			
Odnos mešanja, vol Lignoluks 2K osnovni A Lignoluks 2K osnovni B	-	1:1	
Pot life /upotrebljivost smeše	h	2	ISO 9514

Potrošnja:0

Jedan set (1l A + 1l B) dovoljan je za 15-18 m<sup>2</sup> u jednom sloju

Pakovanje:

1 l + 1 l; 5 l + 5 l

Skladištenje i rok upotrebe:

U originalnoj i zatvorenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru na temperaturi od +5°C do +30°C. Upotrebljiv 2 godine.