

Tehničke informacije

Lignoluks Lak za parket 2K polumat EXTRA

Opis proizvoda

LIGNOLUKS LAK ZA PARKET 2K POLUMAT EXTRA je bezbojni poliuretanski dvokomponentni lak, polumat, za lakiranje parketa i ostalih elemenata od drveta u enterijeru.

Osobine:

- Pruža dugotrajnu zaštitu
- Otporan je na habanje, vodu i sredstva za čišćenje
- Parketu daje svilenkast sjaj
- Odlične površinske tvrdoće
- Hemijski otporan

Upotreba

Namenjen je za lakiranje parketa, broskog poda, lajsni, drvenog stepeništa i sličnih drvenih elemenata u enterijeru.

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe komponentu A i komponentu B dobro promućkati i zatim sastaviti u zapreminskom odnosu 1:1, u čistoj i suvoj staklenoj ili plastičnoj posudi. U letnjim uslovima preporučuje se razređivanje sa max 5% LIGNOLUKS razređivača. Dobijena smeša je spremna za upotrebu nakon 15 min. Upotrebljivost smeše 4h.

Nanosi se četkom ili specijalnim valjkom sa kratkim dlakama u 2 sloja na prebrušenu i očišćenu podlogu na koju je prethodno nanet jedan sloj Lignoluks Osnovnog laka za parket ili u 2-3 sloja na suvi (8-10% sadržaj vlage u parketu), prebrušeni i otprašeni parket. Preporučujemo da se lak za završni sloj razredi sa max 5% LIGNOLUKS rezređivača. Međuslojno (međuslojno sušenje 24h) se brusi ručno N°150-180 ili mašinski N°240-280.

Završni sloj laka očvršćava potpuno nakon 72 sata.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha 18 - 22°C
- Relativna vlažnost vazduha 40 - 70%.



ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati NITRO razređivačem.

Tehničke informacije

Lignoluks Lak za parket 2K polumat **EXTRA**

Tehnički podaci

Komponenta A

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	VREDNOST	METODA
U STANJU ISPORUKE			
Stanje u posudi	-	opalescentan, homogen, bez nečistoća i teško umešljivog taloga	vizuelna
Viskoznost (D/4, 23°C)	s	25 - 35	DIN 53211/ ISO 2431
Suva materija	%	53 - 55	ISO 3251
Gustina	g/cm ³	1,000 - 1,020	ISO 1520
U STANJU NANOŠENJA			
Odnos mešanja, vol Lignoluks polumat EXTRA A: Lignoluks polumat EXTRA B	-	1:1	
Pot life /upotrebljivost smeše	h	6	ISO 9514
FIZIČKO-MEHANIČKE Podloga: staklene pločice Režim sušenja: 24h na 20 °C Način nanošenja: aplikator 150µm			
Tvrdoća (Perzos)	s	min 60	ISO 1522
Tvrdoća (Bucholz)	mm	1,1 - 1,5	ISO 2815
Izgled suvog filma	-	homogen, bez vidljivih defekata	vizuelna
Sjaj	°	60 - 80	ISO 2813
Sadržaj isparljivih org. jedinjenja (VOC)	g/mol	<500	ISO 11890 - 1:2008

Tehničke informacije

Lignoluks Lak za parket 2K polumat EXTRA

Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodima

LIGNOLUKS Masa za fugovanje parketa

LIGNOLUKS Lak za parket 1K osnovni

ili

LIGNOLUKS Lak za parket 2K osnovni

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Komponenta B

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	VREDNOST	METODA
U STANJU ISPORUKE			
Stanje u posudi	-	homogeno, bez nečistoća i teško umešljivog taloga	vizuelna
Viskoznost (D/4, 23°C)	s	12 - 14	DIN 53211/ ISO 2431
Suva materija	%	42 - 44	ISO 3251
Gustina	g/cm ³	1,000 - 1,020	ISO 1520
U STANJU NANOŠENJA			
Odnos mešanja, vol Lignoluks polumat EXTRA A: Lignoluks polumat EXTRA B	-	1:1	
Pot life /upotrebljivost smeše	h	6	ISO 9514

Potrošnja:

Jedan set (1,5 l A + 1,5 l B) dovoljan je za 9 - 11 m² u 3 sloja.

Pakovanje:

1,5 l + 1,5 l; 5 l + 5 l

Skladištenje i rok upotrebe:

U originalnoj i zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru na temperaturi od +5°C do +30°C. Upotrebljiv 2 godine.