

Tehničke informacije

## Lignoluks Lak za parket 2K visokog sjaja CLASSIC

### Opis proizvoda

**LIGNOLUKS LAK ZA PARKET 2K visokog sjaja CLASSIC** je bezbojni poliuretanski dvokomponentni lak, visokog sjaja, za lakiranje parketa i ostalih elemenata od drveta u enterijeru.

Osobine:

- Pruža dugotrajnu zaštitu
- Otporan je na habanje, vodu i sredstva za čišćenje
- Parketu daje visoki i postojan sjaj
- Odlične površinske tvrdoće
- Hemijski otporan

### Upotreba

Namenjen je za lakiranje parketa, broskog poda, lajсни, drvenog stepeništa i sličnih drvenih elemenata u enterijeru.

### Priprema površine

Podloga koja se lakira mora biti suva, prebrušena i detaljno očišćena od brusne prašine korišćenjem usisivača. Podloga se najpre brusi brusnim papirom N°24-N°36, zatim brusnim papirom N°50-N°60, pa brusnim papirom N°80 i na kraju brusnim papirom N°100-N°120.

Za popunjavanje fuga i manjih oštećenja na parketu koristiti LIGNOLUKS Masu za fugovanje parketa.

Ukoliko se obnavlja lakirana površina, stari lak je neophodno prebrusiti (brusni papir N°150-180) tako da dobije mat izgled. Pre lakiranja završnog sloja, neophodno je dobro otkloniti brusnu prašinu usisivačem, a zatim prebrisati portfišem ili vlažnom dobro ocedenom krpom.

### Radni uslovi

- Temperatura vazduha 18 - 22°C
- Relativna vlažnost vazduha 40 - 70%.

### Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe komponenta A i komponenta B mešaju se u zapreminskom odnosu 1:1, u čistoj i suvoj staklenoj ili plastičnoj posudi. Dobijena smeša se ne razređuje i spremna je za upotrebu nakon 15 min. U letnjim uslovima preporučuje se razređivanje sa max 5% LIGNOLUKS razređivača. Upotrebljivost smeše 12h.



### ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati NITRO razređivačem.

Tehničke informacije

## Lignoluks Lak za parket 2K visokog sjaja CLASSIC

Nanosi se četkom ili specijalnim valjkom sa kratkim dlakama u 2 sloja na prebrušenu i očišćenu podlogu na koju je prethodno nanet jedan sloj LIGNOLUKS laka za parket osnovnog ili u 3 sloja (na suvi (8-10% sadržaj vlage u parketu), prebrušeni i otprašeni parket. Međuslojno (međuslojno sušenje 24h) se brusi brusnim papirom oznake N°150-180 - ručno brušenje, mašinsko brušenje (brusilicama) brusnim papirom oznake N°240-280.

Završni sloj laka očvršćava potpuno nakon 72 sata, kada se i preporučuje korišćenje prostorije.

### Tehnički podaci

#### Komponenta A

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	VREDNOST	METODA
<b>U STANJU ISPORUKE</b>			
Stanje u posudi	-	bistar, svetlo žute boje, bez nečistoća	vizuelna
Viskoznost (D/4, 23°C)	s	20-25	DIN 53211/ ISO 2431
Suva materija	%	47 - 49	ISO 3251
Gustina	g/cm <sup>3</sup>	0,980 - 1,10	ISO 1520
<b>U STANJU NANOŠENJA</b>			
Odnos mešanja, vol Lignoluks visokog sjaja CLASSIC A :	-	1:1	-
Lignoluks visokog sjaja CLASSIC B			
Pot life (viskoznost smeše nakon 24h, D/4, 20°C)	s	max 25	ISO 9514
<b>FIZIČKO-MEHANIČKE</b>			
Podloga: staklene pločice Režim sušenja: 24h na 20 °C Način nanošenja: aplikator 150µm			
Priprema pločice	-	-	ISO 8504
Debljina suvog filma	µm	40 - 50	ISO 2808
Tvrdoća (Konig)	s	min 95	ISO 1522
Tvrdoća (Bucholz)	mm	1,3 - 1,9	ISO 2815
Sadržaj isparljivih org. jedinjenja (VOC)	g/mol	<500	ISO 11890 - 1:2008

Tehničke informacije

**Lignoluks** Lak za parket 2K visokog sjaja **CLASSIC**

**Napomena**

Koristi se u sistemu sa fugovanjem parketa

**LIGNOLUKS Masa za fugovanje parketa**

**LIGNOLUKS Lak za parket 1K osnovni**

ili

**LIGNOLUKS Lak za parket 2K osnovni**

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

**Komponenta B**

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	VREDNOST	METODA
<b>U STANJU ISPORUKE</b>			
Stanje u posudi	-	homogeno, bez nečistoća i teško umešljivog taloga	vizuelna
Viskoznost (D/4, 23°C)	s	12 - 14	DIN 53211/ ISO 2431
Suva materija	%	46 - 47	ISO 3251
Gustina	g/cm <sup>3</sup>	1,047 - 1,057	ISO 1520
<b>U STANJU NANOŠENJA</b>			
Odnos mešanja, vol Lignoluks visokog sjaja CLASSIC A : Lignoluks visokog sjaja CLASSIC B	-	1:1	
Pot life (viskoznost smeše nakon 24h, D/4, 20°C)	s	max 25	ISO 9514

Potrošnja:

Jedan set (1l A + 1l B) dovoljan je za 20 - 24m<sup>2</sup> u jednom sloju.

Pakovanje:

1 l + 1 l; 5 l + 5 l; 20 l + 20 l;

Skладиštenje i rok upotrebe:

U originalnoj i zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru na temperaturi od +5°C do +30°C. Upotrebljiv 2 godine.