

## Tehničke informacije

### Lignoluks

### Lepak za parket **STANDARD**

#### Opis proizvoda

**LIGNOLUKS LEPAK ZA PARKET STANDARD** je disperzionalni lepak, na bazi polivinilacetatne disperzije, punila i aditiva.

Osobine:

- prilagođen za sve vrste drveta
- ekološki prihvatljiv

#### Priprema površine

Površina na koju se nanosi lepak a potom polaže parket mora da bude ravna, fino obrađena i dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4 - 6 nedelja. Pre nanošenja lepka, podlogu je potrebno grundirati lepkom razređenim sa max 10% vode. Premaz mora potpuno osušiti pre nanošenja lepka.

#### Radni uslovi

- Vlažnost podlage max 2%
- Min temperatura podlage +15°C
- Vlažnost drvene podlage i parketa 8% do 10%
- Temperatura vazduha +15°C - +25°C
- Relativna vlažnost vazduha ispod 65%

#### Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe lepak je potrebno dobro promešati, a zatim na suvu, pripremljenu površinu naneti nazubljenom gletericom u sloju debljine do 1mm. Na tako nanet lepak potrebno je položiti parket i dobro pritisnuti. Parket je vezao za podlogu nakon 24 sata.



NAZUBLJENA LOPATICA

radna viskoznost:

u stanju isporuke

PRANJE ALATA

vodom, odmah nakon završetka radova

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs



## Tehničke informacije

Lignoluks

Lepak za parket **STANDARD**

### Tehnički podaci

Tip veziva:	Polivinilacetatna disperzija
-------------	------------------------------

Način nanošenja:	Nazubljenom lopaticom
------------------	-----------------------

Specifična težina:	1,40 - 1,60 kg/l
--------------------	------------------

Teorijska izdašnost lepka:	0,8 - 1,0 m <sup>2</sup> / kg u zavisnosti od vrste parketa i poroznosti podloge; na neravnim površinama potrošnja je veća.
----------------------------	---

Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%): • potpuno suvo za brušenje i nanošenje laka	7 - 10 dana
---	-------------

U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.

Pakovanje:	5 i 25 kg
------------	-----------

Skladištenje i rok upotrebe:	U originalnoj i zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru (+5°C do +30°C) proizvod je upotrebljiv 24 meseca. Čuvati od smrzavanja i direktnog izlaganja suncu!
------------------------------	--

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije Helios Srbija a.d. | Version Jun 2020

