

Tehničke informacije

Lignoluks Vodeni lak za parket OSNOVNI

Opis proizvoda

LIGNOLUKS VODENI LAK ZA PARKET OSNOVNI akril-poliuretanski vodorazredivi, osnovni lak, namenjen pripremi parketa i ostalih podnih elemenata od drveta u enterijeru, pre lakiranja LIGNOLUKS vodenim lakovima za parket.

Osobine:

- Ne menja prirodnu boju drveta
- Brzosušivi materijal

Upotreba

Namenjen je za lakiranje parketa, broskog poda, lajsni, drvenog stepeništa i sličnih drvenih elemenata u enterijeru.

Priprema površine

Podloga koja se lakira mora biti suva (vlažnost parketa 8-10%), prebrušena (brusni papir N°150) i detaljno očišćena od brusne prašine usisivačem. Površina se ne sme izbeljivati vodonik peroksidom ili drugim hemijskim sredstvima.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha 18 - 22°C
- Relativna vlažnost vazduha 60 - 75%
- Temperatura podloge ne sme biti niža od 12°C

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe LIGNOLUKS Vodeni lak za parket osnovni obavezno dobro promešati. Ne razređuje se. Nanosi se duplom špahtlom-lopaticom (2 sloja), četkom ili valjkom za vodorazredive lakove (1 sloj). Sloj laka se suši 2-3 sata nakon čega se brusi (brusni papir N°150-180-ručno brušenje ili N°180-220-mašinsko brušenje). Nakon čišćenja površine dalje se nanosi LIGNOLUKS Vodeni lak za parket u 2-3 sloja.



ČIŠĆENJE ALATA

Nakon upotrebe alat oprati vodom.

Tehničke informacije

Lignoluks Vodeni lak za parket OSNOVNI

Napomena

Za lakiranje uvek koristiti čist alat, bez ostataka osušenog laka od prethodnog korišćenja.

Koristi se u sistemu sa proizvodima

LIGNOLUKS Vodeni lak za parket 1K

LIGNOLUKS Vodeni lak za parket 2K

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Tehnički podaci

| KARAKTERISTIKA | JEDINICA | VREDNOST | METODA |
|--------------------------|-------------------|--|------------------------|
| U STANJU ISPORUKE | | | |
| Stanje u posudi | - | opalescentan, homogen, bez nečistoća i teško umešljivog taloga | vizuelna |
| Viskoznost (D/4, 23°C) | s | 18 - 20 | DIN 53211/ ISO 2431 |
| Suva materija | % | 29 - 33 | ISO 3251 |
| Gustina | g/cm ³ | 1,02 - 1,04 | ISO 1520 |
| FIZIČKO-MEHANIČKE | | | |
| Debljina suvog filma | μm | 25 - 30 | ISO 2808 |
| Tvrdoća (Bucholz) | mm | 1,4 - 1,9 | ISO 2815 |
| Izgled suvog filma | - | homogen, bez vidljivih defekata | vizuelna |

Potrošnja:

Oko 0,1 l/m² u jednom sloju.

Pakovanje:

1 l; 5 l

Skladištenje i rok upotrebe:

U originalnoj i zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru na temperaturi od +5°C do +30°C. Upotrebljiv 18 meseci.