

Tehničke informacije

Dekorin LAZURA

Opis proizvoda

DEKORIN LAZURA je tankoslojni, transparentni premaz na bazi alkidnih smola, svetlostabilnih pigmentata, aditiva i organskih rastvarača.

Osobine:

- ističe prirodnu strukturu drveta
- štiti drvo od vode i atmosferskih uticaja
- jednostavna primena

Upotreba

Koristi se za zaštitu i dekoraciju drvene stolarije (vrata, prozori, roletne), lamperije, vrtnih garnitura, ograda i ostalih drvenih površina izrađenih od masivnog drveta u enterijeru i eksterijeru. Može se nanositi samostalno 1 - 2 sloja u enterijeru, 2 - 3 sloja u eksterijeru. Nanosi se u sistemu sa DEKORIN TOP LAZUROM. Preporučuje se u sistemu 1 sloj DEKORIN LAZURE i 1 - 2 sloja DEKORIN TOP LAZURE u enterijeru i 2 sloja DEKORIN LAZURE i 2 sloja DEKORIN TOP LAZURE u eksterijeru.

Priprema površine

Drvene površine

Suvu podlogu (8 - 12% vlage listopadno drvo, do 15% četinari) prebrusiti (brusni papir granulacije 120 - 180, u završnom sloju granulacije 240 - 320 ili sintetičkom brusnom krpom) i očistiti od prašine, vosak, smolu i masnoće odstraniti Nitro razređivačem.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene delove potpuno odstraniti. Na manjem delu starog premaza napraviti probu i proveriti kompatibilnost sa starim premazom.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha +10°C - +35°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

radna viskoznost:

prilagođena

razređenje:

ne razređuje se

prečnik dizne:

1,3 - 1,5 mm

pritisak vazduha:

0,3 - 0,5 MPa

ČETKA / VALJAK

razređivanje:

nije potrebno

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Dekorin LAZURA

Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodima

DEKORIN Top lazura

Tehnički podaci

Tip veziva:	alkidna smola
Način nanošenja:	četka, valjak, pneumatsko špricanje
Specifična težina:	0,82 - 0,84 kg/l
Nijanse:	11 standardnih nijansi
Suva materija:	27+/-2%
VOC:	A(f), 700 g/l; proizvod sadrži maks. 700 g/l
Teorijska izdašnost premaza	10 - 12 m ² /l u zavisnosti od načina nanošenja i upojnosti drveta
Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%):	
• na prašinu	1 - 3 sata
• na dodir	4 - 8 sati
• potpuno suvo	48 sati
U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.	
Međupremazni interval:	
• preporučen	24 sata
• minimalni	2 do 3 sata pneumatskim špricanjem, 12 sati četkom ili valjkom
• maksimalni	bez ograničenja
Razređivač:	Ne razređuje se, proizvod prilagođen za upotrebu
Pakovanje:	0,75 i 5 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) Upotrebljiv je 60 meseci.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.