

## Tehničke informacije

# Dekorin TOP LAZURA

### Opis proizvoda

**DEKORIN TOP LAZURA** je transparentni premaz na bazi alkidnih smola, svetlostabilnih pigmentata, aditiva i organskih rastvarača.

Osobine:

- ističe prirodnu strukturu drveta
- štiti od atmosferskih uticaja
- sadrži vosak i povećava vodoodbojnost premaza
- jednostavna primena

### Upotreba

Koristi se za zaštitu i dekoraciju drvene stolarije (vrata, prozori, roletne), lamperije, vrtnih garnitura, ograda i ostalih drvenih površina izrađenih od masivnog drveta u enterijeru i eksterijeru.

Može se nanositi samostalno 1-2 sloja u enterijeru, 2-3 sloja u eksterijeru. Nanosi se u sistemu sa DEKORIN IMPREGNACIJOM ili DEKORIN LAZUROM. Preporučuje se u sistemu 1 sloj DEKORIN IMPREGNACIJE ili DEKORIN LAZURE i 1-2 sloja DEKORIN TOP LAZURE u enterijeru i 2 sloja DEKORIN IMPREGNACIJE ili DEKORIN LAZURE i 2 sloja DEKORIN TOP LAZURE u eksterijeru.

### Priprema površine

#### Drvene površine

Suvu podlogu (8 - 12% vlage listopadno drvo, do 15% četinari) prebrusiti (brusni papir granulacije 120 - 180, u završnom sloju granulacije 240 - 320 ili sintetičkom brusnom krpom) i očistiti od prašine, vosak, smolu i masnoće odstraniti Nitro razređivačem.

#### Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene delove potpuno odstraniti. Na manjem delu starog premaza napraviti probu i proveriti kompatibilnost sa starim premazom.

### Radni uslovi

- Temperatura vazduha +10°C - +35°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%

### Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati



#### PNEUMATSKO ŠPRICANJE

radna viskoznost:

25 - 35 s, Ø 4 mm, 20°C

razređenje:

do 5 % težinski

prečnik dizne:

1,3 - 1,5 mm

pritisak vazduha:

0,3 - 0,5 MPa

ČETKA / VALJAK

razređivanje:

do 5 % težinski

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

## Tehničke informacije

### Dekorin TOP LAZURA

#### Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodima

#### DEKORIN Lazura

#### Tehnički podaci

Tip veziva:	alkidna smola
Način nanošenja:	četka, valjak, pneumatsko špricanje
Viskoznost (DIN 53211):	50 - 70 s (Ø 4 mm, 23°C)
Specifična težina:	0,91 - 0,93 kg/l
Nijanse:	11 standardnih nijansi
Suva materija:	34 ± 3%
VOC:	A(e), 400 g/l; proizvod sadrži maks. 400 g/l
Teorijska izdašnost premaza	10 - 12 m <sup>2</sup> /l u zavisnosti od načina nanošenja i upojnosti drveta
Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%):	
• na prašinu	1 - 3 sata
• na dodir	4 - 8 sati
• potpuno suvo	48 sati
U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.	
Međupremazni interval:	
• preporučen	24 sata
• minimalni	2 do 3 sata pneumatskim špricanjem, 12 sati četkom ili valjkom
• maksimalni	bez ograničenja
Razređivač:	DURLIN Uljani razređivač
Pakovanje:	0,75 i 5 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) Upotrebljiv je 60 meseci.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.