

Tehničke informacije

Lignoluks

Uretan lak ZA PARKET

Opis proizvoda

LIGNOLUKS URETAN LAK ZA PARKET je jednokomponentni poliuretanski lak na bazi izocijanata.

Osobine:

- visok sjaj i punoća filma
- odlična otpornost na habanje
- visoka tvrdoća
- izuzetna postojanost i dugotrajnost
- otpornost na hemikalije

Upotreba

Koristi se za zaštitu i dekoraciju svih vrsta parketa i brodskih podova u enterijeru izloženih intenzivnom habanju.

Nanosu se samostalno u 3 sloja na prethodno pripremljenu površinu.

Priprema površine

Novi parket

Podloga koja se lakira mora biti suva, prebrušena i detaljno očišćena od brusne prašine korišćenjem usisivača. Podloga se najpre brusi brusnim papirom N°24-N°36, zatim brusnim papirom N°50 - N°60, pa brusnim papirom N°80 i na kraju brusnim papirom N°100 - N°120. Za popunjavanje fuga i manjih oštećenja na parketu koristiti LIGNOLUKS Masu za fugovanje parketa.

Obnova starog parketa

Ukoliko se obnavlja lakirana površina, stari lak je neophodno prebrusiti (brusni papir N°150-180) tako da dobije mat izgled. Pre lakiranja završnog sloja, neophodno je dobro otkloniti brusnu prašinu usisivačem, a zatim prebrisati portfijesom ili vlažnom dobro ocedenom krpom.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha 18 - 22°C
- Relativna vlažnost vazduha 40 - 70%.

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz razrediti i promešati i nakon 10 minuta koristiti. Lak se nanosi četkom, specijalnim valjkom sa kratkom dlakom ili špricanjem u dva do tri sloja. Međuslojni interval je 24 sata. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano prebrusiti brusnim papirom oznake N°150 - 180 ručno, ili mašinski (brusilicom), brusnim papirom oznake N°240 - 280. Prašinu ukloniti usisivačem za prašinu tako da postupak usisavanja ponoviti dok površina ne bude potpuno čista. Za potpuno uklanjanje prašine od poliranja preporučujemo korišćenje suvih ili poluvlažnih pamučnih krpa. Kao sredstvo za čišćenje se može koristiti voda. Nakon brisanja potrebno je ostaviti površinu da se u potpunosti osuši i zatim još jednom usisati.



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

radna viskoznost:

30 - 40 s, Ø 4 mm, 23°C

razređenje:

do 10 % težinski

prečnik dizne:

1,3 - 1,5 mm

pritisak vazduha:

0,3 - 0,5 MPa

ČETKA / VALJAK

razređenje:

do 5-10 % težinski

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Lignoluks

Uretan lak ZA PARKET

Odgovarajući osnovni premazi

Koristi se u sistemu sa proizvodima

LIGNOLUKS MASA ZA FUGOVANJE

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Tehnički podaci

Tip veziva:	izocijanat
Način nanošenja:	Pneumatsko špricanje, četka, valjak
Viskoznost (DIN 53211):	80 - 150 s (Ø 4 mm, 23°C)
Specifična težina:	1,00 ± 0,02 kg/l
Nijansa:	bezbojna
Sjaja, ISO 2813:	Sjaj >90%
Težinska suva materija:	50 ± 1%
Debljina suvog filma	35-40 µm
VOC:	A(i), 500 g/l; proizvod sadrži maks. 500g/l
Teorijska izdašnost premaza	9 - 12 m ² /l u 1 sloju
Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%):	

- na prašinu 1 - 2 sata
- suvo za nanošenje sledećeg sloja 24 sata
- suvo za manipulaciju i useljavanje 72 sata

U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.

U slučaju povišene vlažnosti, na površini premaza mogu se pojaviti anomalije na završnom premazu.

Međupremazni interval:	
• preporučen	24 sata
• minimalni	24 sata
• maksimalni	bez ograničenja
Razređivač:	2K PUR razređivač
Pakovanje:	0,75 l; 5 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 24 meseca.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs