

Tehnički list

Nitro temeljna boja za metal

Oznaka: IK-TLP-423-09



01. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Nitro temeljna boja za metal (bela, siva, crna, crvena, light siva, light crvena).

02. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Koristi se u metalnoj industriji kao osnovna boja za nitro emajle, efekt lakove i sintetičke emajle ili kao samostalni premaz u enterijeru i eksterijeru.

Ne preporučuje se kao osnovna boja za aluminijum, bakar i cink.

03. SASTAV

Hemijski sastav: alkidna smola, rastvarači, pigmenti, punioci i aditivi

Opasni sastojci: ksilen, toluen, aceton, etilacetat, n-butilacetat, nitroceluloza

04. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina (SRPS EN ISO 2811-1)	1,22-1,30g/cm ³
Viskozitet (SRPS EN ISO 2431, ø4, 20° C)	150-200s
Finoća dispergovanja	20-30µm
Film suv na dodir	15-20 min
Film potpuno suv	24 h
Adhezija suvog filma	0
Okvirna potrošnja	100-125ml/m ²
Pakovanje	0,75l; 3kg; 25kg

05. OSTALE KARAKTERISTIKE

Oblik	Tečnost
Boja	Prema proizvođačkoj specifikaciji
Miris	na solvent

VOC*:

max VOC A/i: 500 g/l

ukupan sadržaj VOC: max 499 g/l

*Volatile Organic Compound - isparljiva organska supstanca

06. PODLOGA

Podloga mora biti odmašćena, očišćena i suva.

07. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu, a zatim razrediti nitro razredjivačem. Nanosi se isključivo špricanjem pri viskozitetu 25-35" po Fordu F4mm/20°C u 1-2 sloja. Nanošenje sledećeg sloja je nakon 6 sata. Nanošenje valjkom i četkom je otežano zbog brzog sušenja.

08. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati nitro razredjivačem.

09. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži, u dobro provetrenom skladišnom prostoru, na temperature od -20° C do +35° C, udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Proizvod čuvati udaljen od drugih materijala koji su podložni oksidaciji.

Rok upotrebe: 36 meseci.

Tehnički list

Nitro temeljna boja za drvo

Oznaka: IK-TLP-423-09



10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Proizvod ne sme dospeti u vodotokove i kanalizaciju.

12. NAČIN ODLOGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. NAPOMENA

Kontrola proizvoda se obavlja u vlastitim laboratorijama, kao i u eksternim akreditovanim laboratorijama.

Ove informacije su zasnovane na našem dosadašnjem znanju i iskustvima i treba da posluže korisnicima kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.

IRKOM d.o.o. ne odgovara za nepravilnu upotrebu proizvoda i nastale posledice.