

CM 17

SUPER FLEXIBLE



Viskokofleksibilni kremasti lepak

Lepak za pločice obogaćen vlaknima
Za kritične podloge i pločice velikih dimenzija

KARAKTERISTIKE

- ▶ Maksimalna dužina najduže stranice pločice je 150 cm (1,5 m²)
- ▶ Za debljinu nanosa do 10 mm
- ▶ Klasifikacija lepka C2TES1 (EN12004)
- ▶ Za neupijajuću keramiku
- ▶ Visoka fleksibilnost
- ▶ Za oblaganje fasade keramikom i sisteme sa podnim grejanjem
- ▶ Za balkone, terase, bazene
- ▶ Produženo vreme obrade
- ▶ Visoka čvrstoća
- ▶ Otporan na različite vremenske uticaje
- ▶ Laka obradljivost zahvaljujući kremastoj strukturi (GEL)
- ▶ Sertifikovana niža emisija gasova EC1 PLUS



OBLAST PRIMENE

Ceresit CM 17 viskokofleksibilni kremasti lepak je namenjen za postavljanje keramike, mermera, granita, peščara, travertina, mešavine svetlih krečnjaka i drugih krupozrnastih kamenih ploča. Pogodan je za postavljanje keramičkih i gres pločica (sa upijanjem manjim od 0,5%), glaziranih keramičkih pločica i terakote. Namenjen je, za oblaganje fasadnih zidova keramikom uz poštovanje važećih propisa. Uzorkovanje se preporučuje svaki put pre postavljanja pločica kako bi se osiguralo da lepak ne uzrokuje promenu boje na pločicama. Svojstva lepka omogućavaju postavljanje pločica na gipsanim tablama, sistemima za podno grejanje, suvim košuljicama, gipsu, zasićenom betonu, kritičnim površinama i vodonepropusnim slojevima, kao što su Ceresit hidroizolacije CL 50, CL 51, CR 166, CR 100 i CR 65 (osim crne bitumske hidroizolacije). Može se primeniti u trajno vlažnim prostorima kao što su kupatila, bazeni, terase, balkoni sa odgovarajućim dilatacionim spojevima, na stepeništima, podnom grejanju, fasadama, OSB pločama i na postojećim keramičkim oblogama (pločica na pločicu). Pogodan je za mesta sa frekventnim saobraćajem i visokim opterećenjima kao što su komunikacione zone, koridori, škole, supermarketi, prodavnice, restorani itd. Ceresit CM 17 viskokofleksibilni kremasti lepak ima visoku i snažnu moć prijanjanja, lako i dobro je prenosi ispod pločica, čime se postiže fleksibilan spoj između pločica i deformabilne podloge i prenosi napone smicanja. Sušenje i vezivanje se odvija bez skupljanja. Za druge tipove pločica i druge podloge ili veća opterećenja preporučuju se odgovarajući Ceresit lepkovi.



VERZIJA: CERESIT_CM17_IDS_09_2025

PRIPREMA PODLOGE

Ceresit CM 17 može da se primeni na kompaktne, čvrste i nosive podloge bez ikakvih supstanci koje smanjuju prijanjanje (masti, prašine, bitumenski premazi, ostaci crne izolacije, premazi boja i sl.). Betoni (najmanje 28 dana stari, sa ostatkom vlage ≤ 2%), cementne košuljice i malteri na bazi cementa i kreča (najmanje 28 dana stari sa ostatkom vlage ≤ 1,5%), anhidrit (ostatak vlage ≤ 0,5%) i gips malteri (ostatak vlage ≤ 1%) treba da budu mehanički ohrapavljeni i očišćeni od prašine, a zatim premazani osnovnim premazom Ceresit CT 17, CN 94 ili CT 19. Podloge ne smeju biti mokre. Sve postojeće nečistoće, labave slojeve i slabije premaze boja bi trebalo mehanički ukloniti. Upijajuće podloge treba premazati sa Ceresit CT 17 i ostaviti da se suše najmanje 1 sat. Neravnine do 5 mm mogu biti popunjene Ceresit CX 5 brzovezujućim reparaturnim cementom. U slučaju većih neravnina i udubljenja koristiti Ceresit samonivelišuću masu Ceresit CN 69 za unutrašnje, horizontalne prostore. Ivericu i OSB ploču treba ošmirglati i premazati osnovnim premazom Ceresit CT 19 ili CN 94. Postojeće pločice treba očistiti, odmastiti i premazati osnovnim premazom Ceresit CT 19 ili CN 94.

NAČIN UPOTREBE

Sipati sadržaj pakovanja u posudu sa precizno izmerenom količinom čiste i hladne vode (7,0 ± 0,25 l na 25 kg) i mešati korišćenjem bušilice ili miksera dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. Ostaviti 5 minuta, a zatim ponovo promešati smešu. Nanositi lepak sa odgovarajućom nazubljenom gletericom. Za unutrašnju zidnu upotrebu, pokrivenost kontaktne površine lepkom na poledini upojne pločice mora biti najmanje 65%. Metod kontaktnog lepljenja se preporučuje za podne pločice i spoljašnju upotrebu (mora se naneti sloj lepka na zadnjoj strani pločice) čime se postiže kontaktna površina veća od 95%.

Postavljati pločice samo u periodu otvorenog vremena za lepljenje. Svež višak lepka se može ukloniti sa vodom. Očvršli materijal se može ukloniti samo mehanički. Fugovanje se izvodi nakon 8 sati na zid i nakon 16 sati na pod i koriste se Ceresit materijali iz CE grupe. Ne postavljati pločice bez spojnica! Poštovati širinu spojnica u zavisnosti od veličine pločica, uslova korišćenja i preporuke proizvođača pločica. Dilatacije, spojnice u uglovima, zid-pod, zid-zid i oko sanitarija treba popuniti sa Ceresit trajno elastičnim zaptivnim masama.

NAPOMENA

Radove izvoditi u suvim uslovima pri temperaturama od +5°C do +30°C. Svi podaci su dobijeni pri temperaturi od 23°C i relativnoj vlažnosti od 50%. Različiti uslovi mogu izazvati usporavanje ili ubrzavanje očvršćavanja. U slučaju polaganja pločica od kamena koji je podložan promenama boje obavezno je uzorkovanje kako bi se proverilo da li lepak izaziva promene na pločicama. Pored preporuka datih u ovom dokumentu, radovi bi trebalo da budu izvedeni u skladu sa građevinskim standardima i pravilima zaštite na radu. U slučaju bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte tehničku podršku ili sprovedite proceduru uzorkovanja. Sadržaj rastvorljivog Cr(VI) u proizvodu je manji od 0,0002%, u okviru roka i uslova skladištenja koje propisuje proizvođač. Sadrži cement. Sa vlagom reaguje jako alkalno, zaštititi kožu i oči. Nakon kontakta odmah isprati velikom količinom vode. U slučaju kontakta sa očima potražiti pomoć lekara.

SAVET O ODLAGANJU OTPADA

Reciklirati samo potpuno ispraznjenu ambalažu. Ukloniti ostatke stvrdnutog proizvoda kao industrijski otpad slično kućnom otpadu ili u kontejner za komercijalni/građevinski otpad. Neočvršle ostatke proizvoda odložiti kao opasan otpad. Indeksni broj otpada: 17 01 06.

ROK TRAJANJA / SKLADIŠTENJE

Čuvati na suvom i hladnom mestu. Rok trajanja 12 meseci od datuma proizvodnje utisnutog na džaku.

PAKOVANJE

Džak od 25 kg.

Pored ovde datih navedenih, takođe je važno poštovati relevantne smernice, propise i zajedničke standarde različitih organizacija i trgovinskih udruženja. Gore navedene karakteristike zasnivaju se na praktičnom iskustvu i primenjenom ispitivanju. Garantovana svojstva i moguća upotreba koja prevazilazi one garantovane u ovom informativnom listu zahtevaju našu pisanu potvrdu. Svi navedeni podaci dobijeni su na temperaturi okoline i materijala od +23°C i 50% relativne vlažnosti vazduha, osim ako nije drugačije naznačeno. Imajte u vidu da se u drugim klimatskim uslovima stvrdnjavanje može ubrzati ili odložiti i da sam proizvod podleže lokalnim uslovima kao što su količina vode i stvrdnjavanje. Proizvod sa drugog mesta proizvodnje može se razlikovati.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: Cement, kvarcni pesak, mineralni punioci, polimeri u praškastom stanju i aditivi

Odnos mešanja: 7,0 ± 0,25 l na 25 kg

Temperatura ugradnje: od +5°C do +30°C

Vreme obrade: do 150 min

Fugovanje na pod: nakon 16 sati

Fugovanje na zid: nakon 8 sati

Prohodnost: posle 16 sati

Puno opterećenje: nakon 7 dana

Temperatura postojanosti: od -30°C do +70°C

	Standard	Test metod
Klasifikacija C2TES1	EN12004-1:2017	
Reakcija na požar A1	EN 13501-1	
Početna čvrstoća prijanjanja $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Čvrstoća prijanjanja nakon potapanja u vodu $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Čvrstoća prijanjanja nakon toplotnog starenja $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Čvrstoća prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Otvoreno vreme: čvrstoća prijanjanja (posle ne manje od 30 minuta) $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Klizanje $\leq 0,5 \text{ mm}$	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Tehničke karakteristike na $t = (23 \pm 2)^\circ\text{C}$ i R.V. = $(50 \pm 5)\%$		

POTROŠNJA

Dubina zuba (mm)	Prosečna potrošnja CM 17 (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

Informacije sadržane u ovom dokumentu, naročito preporuke za rukovanje i upotrebu naših proizvoda, zasnivaju se na našem profesionalnom iskustvu. Budući da materijali i uslovi mogu varirati zavisno od planirane upotrebe i na taj način su izvan naše sfere uticaja, toplo preporučujemo da se u svakom slučaju sprovede dovoljno ispitivanja kako bi se proverila podobnost naših proizvoda za njihovu planiranu upotrebu. Zakonska odgovornost se ne može prihvatiti na osnovu sadržine ovog podatkovnog lista ili verbalnih saveta, osim ako sa naše strane ne postoji slučaj namerne prevare ili velike nepažnje ili u slučaju lične povrede ili smrti ili slučaju odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvod.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja relevantna za ovaj proizvod. Imajte na umu da se ovaj tehnički list odnosi samo na proizvod proizveden na određenom relevantnom mestu proizvodnje.

CE	
03	
Henkel Srbija d.o.o. Bulevar Oslobođenja 383 11000 Beograd, Srbija	
Ceresit CM 17	
00041	
EN 12004-1:2017	
1950	
Za postavljanje keramičkih pločica unutra i spolja	
Reakcija na požar	A1
Čvrstoća spoja izražena kao:	
Početna čvrstoća prijanjanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Otpornost na:	
Čvrstoća prijanjanja nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Čvrstoća prijanjanja nakon tretmana grejanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Čvrstoća prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Otpuštanje opasnih supstanci	Videći bezbednosni list
Dokument dostupan na: www.ceresit.rs/ www.ceresit.me	

