

Tehnički opis

ASPHALTOS

Mešavina asfalta za trenutnu popravku puteva hladnim postupkom

Opis

Pripremljena mešavina za popunjavanje manjih rupa na asfaltnim ili betonskim podlogama. Daje visoku fleksibilnost i ne puca usled širenja i skupljanja. Ima odličnu prionjivost za podlogu i ne oštećuje se usled prelaska automobilskih guma. Odlikuje se velikom otpornošću na vremenske uslove i starenje. Omogućava jednostavnu primenu bez specijalne pripreme i specijalnih alata. Posle izvršene sanacije podloga je odmah spremna za upotrebu.

Primena

Pogodan za brzu popravku malih oštećenja (rupa, pukotina itd.) na asfaltnim ili betonskim podlogama. Idealan za lokalne popravke na auto putevima, ulicama, mostovima, parkinzima, a takođe i u dvorištima škola, fabrika, bolnica itd.

Tehnički podaci

Oblik: hladna asfaltna mešavina
Boja: crna
Gustina: 1,75 kg/lit
Gustina komprimirane mešavine: 2,10 kg/lit
Temperatur za upotrebu: od -40°C do +60°C

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti čista, bez prašine, masnoće, trošnih materijala itd. po celoj površini mesta sanacije. U slučaju da se na mestu sanacije nalazi voda ona mora biti uklonjena.

Ukoliko je dubina mesta na kome se vrši popravka veća od 10 cm preporučuje se popunjavanje datog mesta peskom i šljunkom i njihovo dobro kompaktiranje.

2. Nanošenje

Masa za popravke je pripremljena i nije joj potrebna dodatna obrada. Rupa se popunjava asfaltnom mešavinom oko 1-2 cm iznad nivoa površine. Zatim se mešavina mora kompaktirati korišćenjem lopate, valjka ili automobilske gume. Nakon sanacije podloga je odmah spremna za upotrebu.

Potrošnja

Oko 21 kg/m²/cm.

Pakovanje

ASPHALTOS se isporučuje u plastičnim kantama od 25 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje u neotvorenom pakovanju. Materijal čuvati u suvom okruženju bez mraza i direktnog sunčevog zračenja.

Napomene

Proizvod se može upotrebljavati u svim vremenskim uslovima osim u slučaju kiše.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs